







FICHA TÉCNICA

EGGER PRO LAMINATE FLOORING

8/33

Painel interior		HDF Plus anti-dilatação
Perfil		O sistema de instalação patenteado JUST clic! a EGGER permite uma instalação rápida e simples, sem a utilização de cola. Patenteado com o nome JUST clic! EP 1 441 087 e EP 1 462 587.
Garantia doméstico		De acordo com a garantia EGGER
Garantia comercial		De acordo com a garantia EGGER
Propriedades antiestáticas, segundo a norma EN1815		sim, < 2kV
Classe de utilização		33
Norma europeia		 EN 13329-33
Dimensões		CLASSIC
Medida da superfície em mm (comprimento x largura)		1292 x 192
Espessura total		8
Espessura do silêncio®		-
Bisel		-
Paquete		Embalagem
		Paquete descartável
Especificações do pacote		
	Unidade	8
	m2	1,98
	kg	14,54
Especificações da paleta		
	Unidade	480
	m2	119,07
	kg	890,00
Requisitos de classificação e requisitos gerais a norma EN 13329		
Resistência à abrasão, segundo a norma EN13329, Anexo E		AC5 (IP ≥ 6000)
Resistência ao impacto, segundo a norma EN13329, Anexo H		Bola grande: ≥ 1000 mm Bola pequena: ≥ 15 N
Resistência a manchas, segundo a norma EN 438		Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 5
Efeito simulado de pé de móvel, segundo a norma EN424		Sem danos visíveis no teste com pé do tipo 0
Teste de resistência a rodas de cadeiras, segundo a norma EN425(Tipo W)		Sem alterações ou danos visíveis
Inchamento em espessura, segundo a norma ISO 24336		≤ 15 %
Tolerâncias da camada de cobertura, segundo a norma EN13329		Comprimento ± 0,5 mm Largura ± 0,1 mm Espessura ± 0,5 mm
Resistência à luz, segundo a norma EN 13329		Escala de cinzentos > Nivel 4 (EN:20105-A02)
Impressão após carga constante, segundo a norma EN ISO 24343-1		< 0,05
Resistência à delaminação, segundo a norma EN13329, Anexo D		≥ 1,25 N/mm2
Resistência à condutibilidade do calor, segundo a norma EN 12667		0,07 m² K/W

